



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice in constructii)  
Nr. Declaratie de Conformitate: 32-2024

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Primus Adeterm Alb Adeziv  
Termoizolatii

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite  
identificarea produsului pentru construcții**  
A se vedea ambalajul.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Adezivul se utilizeaza pe suporturi minerale la fatadele cladirilor civile si industriale, in cadrul lucrarilor de eliminare a punctilor termice, ca adeziv pentru montarea placilor termoizolante din polistiren expandat (inclusiv cel grafitat), polistiren extrudat sau vata minerala rigida, pe suporturi minerale.

Produsul este utilizat si ca grund (masa de spacul) pentru nivelarea placilor termoizolante (cu inglobare de plasa din fibra din sticla)

Produsul se aplica numai ca urmare a instructiunilor producatorului si a reglementarilor tehnice in vigoare.

**4. Numele și adresa de contact a fabricantului:**

SOCIETATEA PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.  
Str. Conului nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova  
Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR AT 016-04/2524-2024

**PRIMUS**





# PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

## 7. Performanta produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Timp deschis	Procedura producator	25...35	Maxim 30 (minute)
Aderenta la suport din beton, la 28 zile	SR EN 1015-12 :2016	Min 0.5 (N/mm <sup>2</sup> )	1.1 (N/mm <sup>2</sup> ) (rupere la interfata proba-adeziv)
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) la suport din polistiren, EPS 80 (28zile)	SR EN 13494 :2020	min. 0.08N/mm <sup>2</sup> (80kPa)	0.091N/mm <sup>2</sup> (91kPa) (rupere 100% polistiren)
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) la suport din polistiren grafiat, EPS 80 (28zile)	SR EN 13494 :2020	min. 0.08N/mm <sup>2</sup> (80kPa)	0.089N/mm <sup>2</sup> (89kPa) (rupere 100% polistiren)
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) la polistiren extrudat XPS (28zile)	SR EN 13494 :2020	min. 0.08N/mm <sup>2</sup> (80kPa)	0.14N/mm <sup>2</sup> (140kPa) (rupere adeziva intre polistiren si mortar)
Aderenta adeziv/masa de spaclu (grund) vata minerala (28 zile)	SR EN 13494 :2020	Min. 60kPa (rupere la interfata produs/vata minerala) sau min. 6kPa (rupere 100% in vata minerala)	0.0079 N/mm <sup>2</sup> (7.9 kPa) (rupere 100% vata minerala)

## PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.  
Ploiești, str. Conului, nr. 8,  
jud. Prahova, Cod poștal 100213  
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011  
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568  
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013  
Capital social: 2.099.800 lei  
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000  
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești



# PATRU MĂINI™

Ajută ca să te bucuri de ajutor

*Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:*

- ICECON S.A. Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii-Bucuresti, Sos. Panteliomn 266, sector 2, Cod Postal 021652, [Tel:0212025500](tel:0212025500), Fax:0212551420

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către :**

Alexandra Radulescu/Asistent Tehnic

Ploiesti/27.02.2025 

(locul si data emiterii)

## PRIMUS



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.

Ploiești, str. Conului, nr. 8,

jud. Prahova, Cod poștal 100213

T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011

E: [office@patrumaini.ro](mailto:office@patrumaini.ro) | W: [www.patrumaini.ro](http://www.patrumaini.ro)

CIF: RO31544568

Nr. Reg. Com.: J29/623/2013

Capital social: 2.099.800 lei

Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000

Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești